

Termékismertető adatlap

SIGA -Primur® tekercs

Aktualizálás dátuma: 2020.06.18.

Forgalomba hozta: SIGA

Használat

Telepítési útmutató: lásd a használati utasítást

Felépítés: nagy teljesítményű ragasztó anyag tartósan erős ragasztóerővel és rugalmassággal

Kiszerezés: 10 tekercs / karton

Jellemzők:

		Szabványok	Egységek	Értékek
Méretek	hosszúság szélesség / vastagság		m m	8 0.012 / 0.004
Hőállóság			°C	-40 °C és +100 °C között
Feldolgozási hőmérséklet			°C	-10 °C-tól
páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság S_d (4 mm-es hernyóvastagságnál)		EN 1931	m	4
Légzárás: Fuga légáteresztési együttható Hosszúsághoz viszonyított referencia-légáteresztő képesség	a érték Q_{1000} érték	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(m^2)$	< 0.1 ≤ 0.25
Öregedéssel szembeni ellenálló képesség	Hosszú tapadási időtartam, nem szárad ki, nem törik le, mivel kaucsuk-, gyanta- és oldószermentes, tartós és megbízható az építkezési munkálatok közbeni mozgathatóságnál			
Tárolhatóság	korlátlan ideig			